



# POLIEMPACKES SYSTEMS S DE RL DE CV

## VENTA Y TRANSFORMACION DE EMPAQUE.

BOLSAS DE BURBUJA, BURBUJA DE AIRE, POLIFOM, PAC NATURAL, CARTON CORRUGADO, FLEJE, CINTAS EN GENERAL, POLIETILENO EN BOLSA Y ROLLO, PELICULA STRECH, ESQUINEROS, HERRAMIENTAS PARA FLEJE, DESPACHADORES DE CINTAS,

### TECHNICAL DATA SHEET - FICHA TÉCNICA

#### DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN:

Polyethylene Foam Roll 1/4" Thick.  
Rollo de Polietileno Espumado de 1/4" espesor.

#### APPLICATIONS / APLICACIONES:

Variety of packages / Empaques diversos.

#### MATERIAL:

Low density polyethylene / Polietileno de baja densidad.

#### PRODUCTION PROCESS

##### PROCESO DE FABRICACIÓN

Extruded and cut / Extrusión y corte.

#### PACKAGING / EMBALAJE:

Coils cut and coiled in a carton center tied with adhesive tape, packed in a bag.  
Bobinas cortadas y embobinadas en un centro de cartón sujetos con cinta adherible, empacados en bolsa.

#### IDENTIFICATION / IDENTIFICACIÓN:

Each roll must have a label with the following information:

Cada rollo debe presentar una etiqueta con la siguiente información:

- Product name / Nombre del producto
- Date of production / Fecha de fabricación
- Production shift / Turno de Fabricación
- Operator initials / Iniciales del operador
- Barcode / Código de Barras

#### STORAGE / ALMACENAMIENTO:

There must be storage at ventilated temperature indoors, stacked at bulk.

Almacenar en un lugar ventilado, protegido de la intemperie, estibado a granel.



Available Color  
Color Disponible

1/4"

Thickness / Espesor

#### GENERAL DIMENSIONS / DIMENSIONES GENERALES



Parameters Parámetros	Measurement tool Instrumento de medición	Unit of measurement Unidad de medida	Values / Valores Min   Max	
Thickness / Espesor	Micrometer Micrómetro	in mm	.225" 5.71	.275" 6.98
Width / Ancho	Flexometer Flexómetro	in m	78.74" 2.0	84.64" 2.15
Length / Longitud	Automatic timer Contador automático	ft m	177.1' 54	183.7' 56
Contact Corrosivity Corrosividad al contacto	Method 3005 FED STD 101		None Ninguna	
Thermal Stability Estabilidad Térmica	ASTM D 3575-00 Suffix S	%	< 5	
Water Absorption Absorción de agua	ASTM D 3575-00 Suffix L	lb / ft <sup>3</sup>	< 0.2	
Cell Size Tamaño de Celda	ASTM D 3576	mm <sup>2</sup> in <sup>2</sup>	6.5 max. 0.010 máx	

HUETZIN 257 COL STA ISABEL TOLA DELEG GUSTAVO A MADERO 07010

Tels. 51-18-61-64 57 -81-10-93 Fax 5577-1805

[poliempackesistemas@gmail.com](mailto:poliempackesistemas@gmail.com)